

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545

Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado

Grupo B1b (6 % a 10%)



**Produto** / product / producto

**Timbre Ice**

**Local de Uso** / Place of Use / Lugar de Uso

1

**Variação de Tonalidade** / Shade Variation / Variación de Tono

V3

**Linha** / Line / línea

**Acabamento Superficial** / surface finish

**Relevo**  
Mate

**04 Faces**  
Não Retificado



## Características Gerais

**Tipo de Produto** / Product Type / tipo de producto

**Revestimento** / coating / recubrimiento

**Formatos** / Sizes / Formatos

**31 cm x 60 cm** / 12,2 in x 23,6 in

**Dimensão de Trabalho** / Work Size / dimensión de trabajo

**314 mm x 603 mm** / 12,4 in x 23,7 in

**Espessuras** / Thickness / espesor

**7 mm** / 0,28 in

## Características Técnicas

### Características Físicas

**Norma de Ensaio**  
ISO 10545

**Resultados**  
Alfagrês

**Grupo de Absorção** / Absorption Group / Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

**Expansão por Umidade** / Moisture expansion / expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

**Resistência ao Gretamento** / Cracking resistance / Resistencia al agrietamento

Resistir

Resistente

**Carga de Ruptura** / Breaking Strength / Carga de ruptura

≥ 500

≥ 500

**Módulo de Resistência à Flexão** / Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

**Coefficiente de Atrito** / coefficient of friction / Coeficiente de fricción

A Declarar

≤ 0,4

### Características Químicas

**Norma de Ensaio**  
ISO 10545

**Resultados**  
Alfagrês

**Classe de Resistência Química**

Chemical resistance class

Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

**Classe de Resistência ao Manchar**

Stain resistance class

Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

**Locais de Uso:**

Parede

## Características Embalagens/Pallets

**m² / Paleta** / Pallet / Paleta

**99,84 m²** / 1075 ft²

**m² / Caixa** / Box / Caja

**2,08 m²** / 22,39 ft²

**Peças por caixa** / Pieces Box / Peças por Caja

**11**

**Peso da Caixa** / Weight Box / Peso de la caja

**27,0 kg**

**Caixas por Pallet** / Box Pallet / Cajas por Paleta

**48 Unid**

## Recomendações para Aplicação / recommendations for application / Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

**CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rod. Wilson Finardi - SP 191 - Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-000 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 - Fax: 3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br