

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545

Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado

Grupo B11b (6 % a 10%)



**Produto** / product / producto

**CHAMPS**

**Local de Uso** / Place off Use / Lugar de Uso

**5**

**Variação de Tonalidade** / shade variation / variación de tono

**V3**

**Linha** / Line / Línea

**Superfície** / Surface / Superficie

**Rústica  
Mate**



**06 Faces  
Não Retificado**

## Características Gerais

**Tipo de Produto** / Product Type/ tipo de producto

**Piso** / floor

**Formatos** /Sizes / Formatos

**45cm x 45cm / 17,7" x 17,7"**

**Dimensão de Trabalho** / Work Size / dimensión de trabajo

**448mm x 448mm / 17,67" x 17,67"**

**Espessuras** / Thickness / espesor

**6,8 mm / 0,26"**

## Características Técnicas

### Características Físicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

**Grupo de Absorção** / Absorption Group / Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

**Expansão por Umidade** / Moisture expansion / expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

**Resistência ao Gretamento** / Cracking resistance / Resistencial al agrietamento

Resistir

Resistente

**Carga de Ruptura** / Breacking Strength / Carga de ruptura

≥ 500

≥ 500

**Módulo de Resistência à Flexão** / Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

**Coefficiente de Atrito** / coefficient of friction / Coeficientede fricción

A Declarar

≥ 0,4

### Características Químicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

**Classe de Resistência Química**  
Chemical resistance class  
Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

**Classe de Resistência ao Manchar**  
Stain resistance class  
Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

### Ambiente

Interno e/ou Externo

## Características Embalagens/Pallets

**m<sup>2</sup> / Paleta** / Pallet / Paleta

**96,48 m<sup>2</sup> / 1049 ft<sup>2</sup>**

**m<sup>2</sup> / Caixa** / Box / Caja

**2,01 m<sup>2</sup> / 21,85 ft<sup>2</sup>**

**Peças por caixa** / Pieces Box/ Pezas por Caja

**10**

**Peso da Caixa** / Weight Box / Peso de la caja

**27,0 kg**

**Caixas por Pallet** / Box Pallet / Cajas por Paleta

**48 Unid**

### Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo de da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

**CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rod. Wilson Finardi -SP 191 -Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-000 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 -Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br