

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR **ISO 13006 / ISO 10545**  
Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado  
Grupo B11b (6 % a 10%)



**Produto** / product / producto

**Local de Uso** / Place off Use / Lugar de Uso

**Variação de Tonalidade** / Shade Variation /  
Variación de Tono

Linha / Line / línea

**Acabamento Superficial** / surface finish


**Arabescato**

**4**

Tráfego Moderado

**V3**

**Marmorizada  
Brilhante**



**6 Faces**

**Não Retificado**

## Características Gerais

**Tipo de Produto** / Product Type/ tipo de producto

**Piso** / floor

**Formatos** / Sizes / Formatos

**56 cm x 56 cm** / 22' x 22'

**Dimensão de Trabalho** / Work Size / dimensión de trabajo

**560 mm x 560 mm** / 22' x 22'

**Espessuras** / Thickness / espesor

**7,7 mm** / 0,30'

## Características Técnicas

### Características Físicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

**Grupo de Absorção** / Absorption Group /  
Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

**Expansão por Umidade** / Moisture expansion /  
expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

**Resistência ao Gretamento** / Crazing resistance /  
Resistencial al agrietamento

Resistir

Resistente

**Carga de Ruptura** / Breaking Strength /  
Carga de ruptura

≥ 800

≥ 800

**Módulo de Resistência à Flexão** / Modulus of rupture / módulo de  
resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

**Coefficiente de Atrito** / coefficient of friction /  
Coeficientede fricción

A Declarar

≤ 0,4

### Características Químicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

**Classe de Resistência Química**

Chemical resistance class  
Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

**Classe de Resistência ao Manchar**

Stain resistance class  
Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

### Locais de Uso:

Piso e Parede Interno / Piso Externo (Área coberta)

## Características Embalagens/Pallets

**m<sup>2</sup> / Paleta** / Pallet / Paleta

**80,32 m<sup>2</sup>** / 864,6 ft<sup>2</sup>

**m<sup>2</sup> / Caixa** / Box / Caja

**2,51m<sup>2</sup>** / 27,01 ft<sup>2</sup>

**Peças por caixa** / Pieces Box/ Pezas por Caja

**8**

**Peso da Caixa** / Weight Box / Peso de la caja

**36 Kg**

**Caixas por Pallet** / Box Pallet / Cajas por Paleta

**32 Unid**

### Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi –SP 191 –Km 82 + 965 mts. – Cx. P. 21 – CEP: 13.537-970 – Ipeúna – SP

Tel: (019) 3199-3535 – Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br