

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545  
Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado  
Grupo B11b (6 % a 10%)



Produto / product / producto

Dayano Realle



Local de Uso/ Place off Use / Lugar de Uso

4

Tráfego Moderado

Variação de Tonalidade/ Shade Variation /  
Variación de Tono

V2

Linha / Line / línea

Marmorizada  
Brilhante

Acabamento Superficial / surface finish

5 Faces  
Não Retificado

## Características Gerais

Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto

Piso / floor

Formatos /SIZES / Formatos

56 cm x 56 cm / 22' x 22'

Dimensão de Trabalho/ Work Size / dimensión de trabajo

560 mm x 560 mm / 22' x 22'

Espessuras / Thickness / espesor

7,7 mm / 0,30'

## Características Técnicas

### Características Físicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfaagrês

Grupo de Absorção / Absorption Group /  
Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

Expansão por Umidade / Moisture expansion /  
expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

Resistência ao Gretamento / Cracking resistance /  
Resistencial al agrietamento

Resistir

Resistente

Carga de Ruptura / Breaking Strength /  
Carga de ruptura

≥ 800

≥ 800

Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture / módulo de  
resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

Coefficiente de Atrito / coefficient of friction /  
Coeficiente de fricción

A Declarar

≤ 0,4

### Características Químicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfaagrês

Classe de Resistência Química

Chemical resistance class  
Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

Classe de Resistência ao Manchamento

Stain resistance class  
Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

### Locais de Uso:

Piso e Parede Interno / Piso Externo (Área coberta)

## Características Embalagens/Pallets

m<sup>2</sup> / Palete / Pallet / Paleta

80,32 m<sup>2</sup> / 864,6 ft<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> / Caixa / Box / Caja

2,51 m<sup>2</sup> / 27,01 ft<sup>2</sup>

Peças por caixa / Pieces Box/ Pezas por Caja

8

Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja

36 Kg

Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta

32 Unid

### Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi -SP 191 -Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP: 13.537-970 - Ipeúna - SP

Tel: (019) 3199-3535 - Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br