

Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545
Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado
Grupo B1b (6 % a 10%)



Produto / product / producto	CAMBARÁ	
Local de Uso/ Place off Use / Lugar de Uso	3 Tráfego Médio	
Variação de Tonalidade / shade variation / variación de tono	V4	
Linha / Line / Linea Superfície / Surface / Superficie	Rústica Mate	

Características Gerais

Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto	Piso / floor
Formatos / Sizes / Formatos	45cm x 45cm / 17,7" x 17,7"
Dimensão de Trabalho/ Work Size / dimensión de trabajo	448mm x 448mm / 17,67" x 17,67"
Espessuras / Thickness / espesor	6,8 mm / 0,26"

Características Técnicas

Características Físicas	Norma de Ensaio ISO 10545	Resultados Alfagrês
Grupo de Absorção / Absorption Group / Grupo de absorción	6 % a 10 %	6 % a 10 %
Expansão por Umidade / Moisture expansion / expansión de humedad	≤ 0,6	≤ 0,5
Resistência ao Gretamento / Cracking resistance / Resistencia al agrietamiento	Resistir	Resistente
Carga de Ruptura / Breaking Strength / Carga de ruptura	≥ 500	≥ 500
Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión	≥ 18	≥ 20
Coefficiente de Atrito / coefficient of friction / Coeficiente de fricción	A Declarar	≥ 0,4
Características Químicas	Norma de Ensaio ISO 10545	Resultados Alfagrês
Classe de Resistência Química / Chemical resistance class / Clase de Resistencia Química	GB / GLB	GB / GLB
Classe de Resistência ao Manchamento / Stain resistance class / Clase de Resistencia a la Manchas	≥ 3	≥ 4

Ambiente	Interno e/ou Externo
-----------------	-----------------------------

Características Embalagens/Pallets

m² / Paleta / Pallet / Paleta	96,48 m² / 1049 ft²
m² / Caixa / Box / Caja	2,01 m² / 21,85 ft²
Pecas por caixa / Pieces Box/ Pezas por Caja	10
Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja	27,0 kg
Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta	48 Unid

Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento
Utilizar Rejunte Impermeável
Utilizar Junta Mínima de 5 mm
Utilizar argamassa do tipo ACII
Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi -SP 191 -Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP: 13.537-970 - Ipeúna - SP

Tel: (019) 3199-3535 - Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br