

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545

Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado

Grupo B11b (6 % a 10%)



Produto / product / producto

**METRÔ GRIS**

Local de Uso / Place of Use / Lugar de Uso

1

Variação de Tonalidade / Shade Variation / Variación de Tono

V3

Linha / Line / línea



Acabamento Superficial / surface finish

Brilhante Relevo  
Brilhante

8 Faces  
Não Retificado

## Características Gerais

Tipo de Produto / Product Type / tipo de producto

Revestimento / coating / recubrimiento

Formatos / Sizes / Formatos

31 cm x 60 cm / 12,2 in x 23,6 in

Dimensão de Trabalho / Work Size / dimensión de trabajo

314 mm x 603 mm / 12,4 in x 23,7 in

Espessuras / Thickness / espesor

7 mm / 0,28 in

## Características Técnicas

### Características Físicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

Grupo de Absorção / Absorption Group / Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

Expansão por Umidade / Moisture expansion / expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

Resistência ao Gretamento / Cracking resistance / Resistencia al agrietamento

Resistir

Resistente

Carga de Ruptura / Breaking Strength / Carga de ruptura

≥ 500

≥ 500

Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

Coefficiente de Atrito / coefficient of friction / Coeficiente de fricción

A Declarar

≤ 0,4

### Características Químicas

Norma de Ensaio  
ISO 10545

Resultados  
Alfagrês

Classe de Resistência Química

Chemical resistance class

Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

Classe de Resistência ao Manchar

Stain resistance class

Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

### Locais de Uso:

Revestimento de Parede

## Características Embalagens/Pallets

m<sup>2</sup> / Paleta / Pallet / Paleta

99,84 m<sup>2</sup> / 1075 ft<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> / Caixa / Box / Caja

2,08 m<sup>2</sup> / 22,39 ft<sup>2</sup>

Peças por caixa / Pieces Box / Peças por Caja

11

Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja

27,0 kg

Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta

48 Unid

### Recomendações para Aplicação / recommendations for application / Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi - SP 191 - Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-000 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 - Fax: 3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br