

Ficha Técnica de Produto

FOR - 90
REV - 00

ABNT NBR ISO 13006 - Anexo K

Placa Cerâmica Prensada a Seco (6% a 10%) – Grupo B1b – Esmaltada
Dry Pressed Ceramic Plate (6% to 10%) - B1b - Glazed



Produto / product / producto

CANNES

Local de Uso/ Place off Use / Lugar de
Uso

4

Variação de Tonalidade/ Shade
Variation / Variación de Tono

V2

Linha / Line / línea

Hidráulica
Mate



1 Face

Acabamento Superficial / surface finish

Não Retificado

Características Gerais

Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto

Piso / Floor

Formatos / Sizes / Formatos

31 cm x 31 cm / 12,2' x 12,2'

Dimensão de Trabalho/ Work Size / dimensión de
trabajo

315 mm x 315 mm / 12,4' x 12,4'

Espessuras / Thickness / espesor

6,8 mm / 0,27'

Características Técnicas

Características Físicas

Norma de Ensaio
ISO 10545

Resultados
Alfagrês

Grupo de Absorção / Absorption Group /
Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

Expansão por Umidade / Moisture expansion /
expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

Resistência ao Gretamento / Crazeing resistance /
Resistencia al agrietamento

Resistir

Resistente

Carga de Ruptura / Breaking Strength /
Carga de ruptura

≥ 500

≥ 500

Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture /
módulo de resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

Coeficiente de Atrito / coefficient of friction /
Coeficiente de fricción

A Declarar

≥ 0,4

Características Químicas

Norma de Ensaio
ISO 10545

Resultados
Alfagrês

Classe de Resistência Química
Chemical resistance class
Clase de Resistencia Química

A/LA

A/LA

Classe de Resistência ao Manchar
Stain resistance class
Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

Ambiente

Interno e/ou Externo

Características Embalagens/Pallets

m² / Paleta / Pallet / Paleta

112,32 m² / 1209 ft²

m² / Caixa / Box / Caja

2,08 m² / 22,39 ft²

Peças por caixa / Pieces Box/ Peças por Caja

21

Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja

27,0 kg

Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta

54 Unid

Recomendações para Aplicação / recommendations for application:

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi - SP 191 - Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-000 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 - Fax: 3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br